

Brander Isofix

OMSCHRIJVING	Grondeermiddel met isolerende eigenschappen voor binnen op basis van speciale acrylaatdispersie.		
GEBRUIKSDOEL	Het isoleren én gronderen in één arbeidsgang van licht tot sterk zuigende ondergronden die vervuild zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen. In het bijzonder geschikt voor het isoleren en gronderen van vergeelde gipskartonplaten. Het vastzetten van licht tot matig zuigende minerale ondergronden die licht poederen.		
VOORNAAMSTE KENMERKEN	• Goede isolerende werking • Nivelleert onregelmatig zuigende ondergronden • Goede fixerende werking • Af te werken met dispersieverven • Niet verzeepbaar • Oplosmiddelvrij (VOC < 1 g/l)		
KLEUREN EN GLANS	Melkachtig; droogt vrijwel kleurloos op. Mat		
VERPAKKING	Jerrycan van 1 liter en 5 liter.		
BASISGEGEVENS	Dichtheid	:	ca. 1,0 kg/dm³
	Percentage vaste stof	:	ca. 33 vol. %
	Vlampunt	:	niet van toepassing
	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.		
	Kleefvrij na	:	1-2 uur
	Overschilderbaar na	:	ca. 24 uur
RENDEMENT	Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond 8-11 m²/liter.		
ONDERGROND-CONDITIES	Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%. Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan in het ongunstigste geval tot aantasting van het product leiden. Zie ook Brander Informatieblad 1391.		
VERWERKINGS-CONDITIES	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.		

Brander Isofix

SYSTEMEN**Toepassingmogelijkheden**

handeling	Brander Isofix	leidingwater
isoleren en gronderen van ondergronden met doorslaggevoelige verontreinigingen	onverdund	
gronderen van zuigende ondergronden	1 volumedeel	4 volumedelen
gronderen van sterk zuigende ondergronden	onverdund	
fixeren van licht poederende ondergronden	1 volumedeel	4 volumedelen
Opmerking Als Brander Isofix wordt toegepast als fixeermiddel en dus sterk wordt verdund, gaat de isolerende werking van Brander Isofix verloren.		

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK**Kwast**

Blokwitter.

Verdunning

Afhankelijk van de toepassing onverdund tot 1:4 verdund. Zie rubriek 'Systemen'.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik, met water.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie productveiligheidsblad van Brander Isofix.

HOUDBAARHEID

ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

REFERENTIES**Informatieblad**

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

nummer

1390